



Crest Sumergible es un sistema epóxico 100% sólidos, libre de solventes que ha sido desarrollado específicamente para reemplazar revestimientos cerámicos dañado, roto o suelto que se encuentran sumergidos bajo el agua. Para su instalación no se requiere que se drenen albercas, fuentes, spas, etc. Fácil de usar, permite la instalación de los recubrimientos cerámicos en cuestión de minutos.

Superficies recomendadas

Superficies de cemento-arena.

Preparación de la superficie

Antes de preparar la mezcla es necesario acondicionar la superficie, la cual debe de ser resistente, en buenas condiciones estructurales, libre del revestimiento, así como residuos de materiales de construcción o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia. En caso de que el sustrato no esté en condiciones de aplicar, utilice martillo y cincel para preparar la superficie de modo que esta quede limpia y lista para aplicar.

Preparación de la mezcla

- 1 Abra el galón y saque todos los componentes.
- 2 Asegúrese de que la parte A (Resina) como la parte B (Catalizador) no presenten cristalización o formación de geles.
- 3 Asegúrese que la área a reparar esté lista para la instalación.
- 4 Preparar la mezcla homogenizando completamente la parte A (Resina) con la parte B (catalizador) y posteriormente agregar la carga química hasta obtener una mezcla homogénea.
- 5 Proceda a hacer la reparación de las

cerámicas desprendidas con ayuda de una espátula o llana.

Importante: el tiempo máximo de trabajabilidad es de 20 min. Mezcle ocasionalmente durante este tiempo para mantener la mezcla suave y con trabajabilidad.

Procedimiento de aplicación

Aplique una cantidad generosa de Crest sumergible al azulejo o revestimiento cerámico a reparar con llana o espátula, asegure de cubrir al 100% el área. Sumerja y presione firmemente el azulejo sobre la superficie previamente preparada, asegurando su correcta nivelación. El exceso de adhesivo deberá sobresalir alrededor de las juntas, y este deberá ser retirado, pero deje suficiente cantidad para que actúe como lechada. El azulejo podrá ajustarse por un lapso de 3 a 5 minutos después de instalado.

Tiempo abierto

Dado a que Crest sumergible es un adhesivo especialmente diseñado para fraguado rápido y en condiciones de inmersión de agua, el cual desarrolla alta resistencia y adhesión a muy corto tiempo, por lo que tiene un tiempo abierto de 20 minutos. Las condiciones climáticas extremas de temperatura y humedad

relativa afectan a su tiempo abierto.

Recomendaciones generales

- 1 Conserve el producto en un lugar fresco y seco.
- 2 Mantenga los pisos o azulejos recién instalados por lo menos 12 horas libres de tráfico.
- 3 No altere el producto original tratando de fortificarlo, rebajarlo o haciendo que rinda más, ya que esto afecta su desempeño.
- 4 Realice los cortes de las losetas y preparación de superficie antes de preparar el adhesivo.

Limitaciones

No se use sobre tableros de aglomerado o materiales similarmente inestables.

Precauciones

Lávese las manos después de utilizarlo. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico de inmediato. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Importante

No nos hacemos responsables por las pérdidas o los daños ocasionados debido a la aplicación de este producto, si esta no se



lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones impresas en su empaque o por su uso diferente al descrito. Previo a su aplicación, el usuario debe confirmar si el producto es adecuado para el uso que pretende. El usuario debe asumir la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación distinta a la especificada.

Si requiere algún dato técnico específico, llame a CRESTEL 01 800 108 6000

Datos Técnicos:

Presentación:	Envase de 3.78 L con 1.2 kg de material
Rendimiento:	0.5 m ² por litro. En aplicaciones de 3 mm
Densidad:	1.33 ± 0.08
Viscosidad:	60,000 ± 20,000
Sólidos en peso:	≥99%
Secado al tacto:	1 hora
Secado Duro:	4 horas
Resistencia a la compresión:	400 kg/cm ²
Resistencia a la tensión:	1.5 N/mm ²

Oficinas Generales

Pedro Ramírez Vázquez
No. 200-1 Col. Valle Oriente
66269 Garza García, N.L.
Tel. (81) 8047 5000
Fax (81) 8047 5001

Planta Monterrey

Carretera a Saltillo km. 339.5
Santa Catarina, N.L. 66350
Tel. (81) 8220-5050
Fax (81) 8336-3515

Oficinas México

Mariano Escobedo No. 525
3er piso Rincón del Bosque
México, D.F. 11580
Tel. (55) 5255-0355
Fax (55) 5203-2037

Planta Tizayuca

Camino a Huitzila s/n
Col. Huitzila
Tizayuca, Hgo. 43800
Tel. (779) 796-3873
Tel. y Fax (779) 796-3872
01-800-715-7618

Planta Guadalajara

Calle 1 No. 665 esquina Calle 26
Zona Industrial
Guadalajara, Jal. 44940
Tels. (33) 3145-3040 al 46,
Fax (33) 3145-3047

Planta Chihuahua

Gral. Rosalío Hernández No. 3
Zona Industrial Nombre de Dios
Chihuahua, Chih. 31110
Tel. (614) 424-1412
Fax (614) 424-1420

Planta Morelia

Libramiento Norte No. 1061
Col. El Realito
Morelia, Mich.
Tel. y Fax (443) 327-3590,
(443) 327-3653

Planta Guatemala

10 Calle 27-67 Zona 4
de Mixco, Finca el Naranjo
Guatemala, C.A. 01057
Tels. (502) 2326-3112
Pbx. (502) 2326-3131
Fax (502) 2326-3100

▶▶▶ www.crest.com.mx



CREST Sumergible®

CREST

Soluciones de Calidad para la Construcción